

■ リリカラ接着剤、副資材一覧

| タイプ | 水性形接着剤 | | | 副資材 |
|--------------------------|--|--|--|--|
| | 合成ゴム系ラテックス形 | | アクリル樹脂系エマルジョン形 | 継ぎ目処理剤 (塩ビ系溶剤形) |
| 品名 | CF専用糊 | 巾木糊 | アクリル糊 | シームシーラー |
| 荷姿 | | | | |
| 仕様 | 91333 リリカラCF糊 18kg 91334 リリカラCF糊 4kg | 91337 リリカラ巾木糊エコ 9kg 91338 リリカラ巾木糊エコ 3kg | 91335 リリカラセメントAC 15kg 91336 リリカラセメントAC 3kg | 91341 リリカラシームシーラーセット 91342 リリカラシーム液 200cc 91343 リリカラシーム容器 |
| 標準施工可能面積 | 約55m ² / 18kg 約12m ² / 4kg | 約27m ² / 9kg 約9m ² / 3kg | 約50m ² / 15kg 約10m ² / 3kg | 約90m / 200cc |
| 用途 | クッションフロア | ソフト巾木 | 衝撃吸収+消臭フロア | クッションフロアシーリング剤 |
| 特徴 | 粘着力が強く塗布性に優れます。 | 粘着力があり、作業性に優れます。階段等立ち上がりへの床材施工も可能です。 | 初期の納まりが良く、作業性に優れています。 | 継ぎ目が目立ちにくくゴミが溜まりにくくなっています。抗菌剤入りですので衛生的です。 |
| 適用工法 | 一般工法 | 一般工法 | 一般工法 | — |
| 適用下地 | セメント系モルタル、コンクリート、コンパネ下地、乾燥下地 (水分指標8%以下) | セメント系モルタル、コンクリート、コンパネ、石膏ボード下地 | セメント系モルタル、コンクリート、乾燥下地 (水分指標8%以下) | — |
| オープンタイム | 20℃ 0~10分 | — | 20℃ 10~20分 | — |
| 貼付可能時間 | 20℃ 5~60分 | 20℃ 5~20分 | 20℃ 10~60分 | — |
| ホルムアルデヒド 分散区分 特記事項 | JIS F☆☆☆☆ ホルムアルデヒド、フタル酸系可塑剤、トルエン、キシレンは使用していません。 | JIS F☆☆☆☆ ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンは使用していません。 | JIS F☆☆☆☆ ホルムアルデヒド、可塑剤、トルエン、キシレンは使用していません。 | 対象外 (厚生労働省が化学物質の室内指針値を定めた13物質は使用していません。) |
| 注意事項 | 耐水性・耐アルカリ性に乏しいので、湿気のあるモルタル下地では使用できません。直射日光の当たらない場所 (5~35℃) で使用・保管してください。 | 耐水性・耐アルカリ性に乏しいので、湿気のあるモルタル下地では使用できません。直射日光の当たらない場所 (5~35℃) で使用・保管してください。夏季は接着剤の乾燥にご注意ください。 | 耐水性・耐アルカリ性に乏しいので、湿気のあるモルタル下地では使用できません。直射日光の当たらない場所 (5~35℃) で使用・保管してください。 | 火気厳禁 換気を十分に、できるだけ皮膚に触れないようにし、マスク・手袋・メガネなどの保護具を着用してください。湿度が高いときは使用しないでください。白化することがあります。直射日光の当たらない場所 (5~35℃) で使用・保管してください。 |
| 有効期限 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 |
| 消防法危険物 | 非危険物、引火性無し | 非危険物、引火性無し | 非危険物、引火性無し | 危険物第四類第一石油類 |
| 使用方法 | 専用クシ目ゴテにて均一に塗布してください。 | 巾木の裏面に直接接着剤を塗布するか、または貼る巾木の高さに合わせて下地に接着剤を均一に塗布してください。 | 専用クシ目ゴテにて均一に塗布してください。 | クッションフロアの断面にも液を注入するように塗布してください。液が広がりにくいように注意してください。 |

■ 施工について

施工上の注意 リバース施工をお願いします。

上記表示のある商品はより美しい仕上がりのために、リバース施工をおすすめします。必ず有効巾端部同士でジョイントしてください。

ステップ柄合わせ 左記表示のある商品を巾ぎざして施工する場合は、タテリピートサイズの半分ずらして施工すると美しく仕上がります。

