

2023年3月20日

シンコールマテリアル株式会社

愛知県名古屋市中川区福船町3-1

発行責任者

瀬戸 健弘



<次亜塩素酸浸漬試験判定表>

商品名 : ワイモード

| 品番 | 5000ppm(0.5%)溶液 | | 15000ppm(1.5%)溶液 | |
|--------------|-----------------|------|------------------|------|
| | 色変化 | 硬化度合 | 色変化 | 硬化度合 |
| T-9206(7326) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| T-9207(7327) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| T-9208(7328) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| T-9209(7329) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

* 試験結果は、実測結果であり保証結果では有りません。

色判定評価 ◎:ほとんど色変化無

硬度判定評価 ◎:ほとんど変化無