

特殊サイズ品の施工上のご注意


● BIGサイズ商品についての施工上のご注意

- ・914.4mm×914.4mm、609.6mm×609.6mmのBIGサイズ商品は温度変化による伸縮が大きくなる等、現場環境の配慮や接着剤の選定等にご注意願います。
- ・当社指定のウレタン樹脂系接着剤を使用し、施工要領に記載している方法で施工してください。
- ・914.4mm×914.4mm、609.6mm×609.6mmの施工では、目地ズレが出る場合があります。
- ・目地ズレの調整には、コーク材を充填するなど施工時での調整をお願いいたします。

● 六角形商品についてのご注意

【積算について概算計算】

- ・六角形のため四角形換算にすると3枚で約0.54m²、1m²当たり約6枚での概算計算となります。



【施工上のご注意】

- ・エグザフロア(ビニル床タイル)の施工手順に基づいた施工をお願いします。(梱包ケース裏面にも記載しています)
- ・一般的な形状に比べ、割付・施工に時間を要します。
- ・精度には十分注意していますが、各タイルの寸法には微妙なズレが生じます。また下地の影響も受けますので寸法調整や必要に応じてコーク材を充填するなど施工時での調整をお願いいたします。
- ・六角形の角度は120度です。一方向で6mを超えてくると目隙がずれてきやすくなります。基準線を改めて再設定する等調整をお願いいたします。
- ・商品の特性上、同一ロットでも色が違って見える場合があります。

メンテナンスのご注意

- ・床材施工の接着剤が硬化してから、洗浄作業を行います。接着剤が硬化する前に洗浄作業を行うと、床材が剥がれやすくなります。
- ・洗浄後は、**水拭きでの拭き上げを確実に行ってください**。特にアルカリ性洗剤の場合、**水拭きが不十分だとベタツキ感が残り、汚れを呼び込みやすくなります**。
- ・汚れの付き方は歩行量や使用環境、メンテナンス方法や汚れの持ち込みなどで異なるため、現場状況に応じて洗剤の濃度や仕上用樹脂ワックスの塗布回数を指定の範囲内で調整してください。また洗剤塗布後、5~10分程放置して洗剤と汚れを馴染ませてから洗浄すると効果的です。
- ・汚れがしつこく、自動床洗浄機で洗浄しきれない場合や、壁際などの汚れは、ハンドパッドを用いて洗浄すると効果的です。
- ・自動床洗浄機のご使用の際は、それぞれの洗浄機の使用方法や注意事項に基づいてご使用ください。
- ・パッドは作業内容に応じてパッドの色を確認の上選択してください。日常のメンテナンスで茶パッドなど研磨力のあるパッドで洗浄すると、ワックス層を傷つける恐れがあります。
- ・メラミンパッドの使用は避けてください。メラミンパッドで擦るとタイルにキズが付きやすく、光沢も変わる恐れがあります。
- ・床材施工当初は、床材からの可塑剤の移行があるため、樹脂ワックスのはじきが発生したり、樹脂ワックスの皮膜が床材と密着せずに歩行等により剥がれてしまうことがあります。初期洗浄の際は可塑剤の除去性に優れたアルカリ性洗剤を使用し、また多少粗めのパッド(緑パッド)を用い、丁寧に洗浄してください。なお床材施工当初は、湿気も多くワックスが乾きにくいことがありますので、ワックスは十分に重ね塗りしてください。
- ・床面の汚れ(ヒールマークなど)を完全に除去してから樹脂ワックスを塗布します。
- ・**樹脂ワックスの密着不良を避けるため、初期メンテナンスの際は必ず下地用樹脂ワックスを塗布してください。(当社指定P-711)**
- ・**送風機等で十分に乾燥させた後、仕上用樹脂ワックス「ノンヒールネオ速乾」を1~2層塗布します。**
- ・剥離洗浄の際は必ず剥離剤の希釈倍率を守り、剥離剤を床面に長時間放置しないようにしてください。
(剥離剤を塗布してから約30分以内に剥離污水を回収するようにします。)
- ・土砂や汚れが持ち込まれると床面に傷が入り、汚れが入り込んだり光沢の低下を招く場合があります。その場合は定期メンテナンスの要領で床面を洗浄し、樹脂ワックスを3~4回塗り重ねることで傷は目立ちにくくなります。(元通りには戻りませんのでご注意ください。)
- ・ワックスにアルコールなどの溶剤をこぼすと白化する場合があります。その場合は剥離剤で白化したワックスを除去し、再度ワックスを塗布するようにします。