

品番対照表 旧XR ▶ 新XR・他

※19-21XRの品番記載のない商品は廃番です。

19-21 XR	21-23 XR	20-22 BASE	19-21 XR	21-23 XR	20-22 BASE
XR-301	XR-512	LB-9407	XR-325	XR-521	LB-9414
XR-302	XR-510	LB-9409	XR-326	XR-522	LB-9413
XR-303	XR-511	LB-9410	XR-327		LB-9433
XR-304	XR-509	LB-9408	XR-328		LB-9447
XR-305	XR-514	LB-9406	XR-329		LB-9442
XR-306	XR-515	LB-9405	XR-330		LB-9444
XR-308	XR-502	LB-9402	XR-331	XR-541	LB-9446
XR-309	XR-501	LB-9401	XR-332		LB-9443
XR-310	XR-506	LB-9404	XR-333	XR-543	LB-9452
XR-311	XR-524	LB-9411	XR-334	XR-540	LB-9441
XR-312	XR-523	LB-9412	XR-335	XR-542	LB-9449
XR-313		LB-9422	XR-336		LB-9448
XR-314	XR-525	LB-9424	XR-338	XR-538	LB-9438
XR-315	XR-526	LB-9425	XR-339	XR-539	LB-9439
XR-316	XR-528	LB-9427	XR-340		LB-9440
XR-317	XR-516	LB-9415	XR-341	XR-533	LB-9436
XR-318	XR-518	LB-9416	XR-342		LB-9435
XR-319	XR-517	LB-9417	XR-343	XR-534	LB-9437
XR-320	XR-520	LB-9420	XR-347	XR-561	LB-9465
XR-321		LB-9419	XR-348	XR-567	LB-9469
XR-322	XR-519	LB-9418	XR-349	XR-569	LB-9471
XR-323		LB-9421	XR-350		LB-9472

防火性能・認定番号

当見本帳収録品は、全て同じ防火性能・認定番号です。

防火 種別	下地別の防火性能(直張り施工)				材料区分
	不燃材料	不燃石膏 ボード	準不燃材料	金属板	
2・3	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	塩化ビニル樹脂系壁紙

壁紙の品質規格と安全性

リリカラの壁紙は、様々な安全規格の基準に適合しており、
F☆☆☆☆ですので、安心してご使用いただけます。

SV規格 Standard Value(壁紙製品標準規格)				JIS規格(壁紙: JIS A 6921) Japanese Industrial Standards(日本産業規格)	
快適・健康・安全に配慮した製品を供給することを目的として壁紙工業会によって制定された自主規格です。				日本の工業製品の品質安定を目的とした産業標準化法に基づき制定された国家規格です。	
項目NO.	試験項目			SV規格	JIS規格
				規格値	規格値
1	退色性(号)			4以上	同左
2	摩擦色落ち度(級)	乾燥摩擦色落ち度	縦	4以上	同左
			横	4以上	同左
		湿潤摩擦色落ち度	縦	4以上	同左
			横	4以上	同左
3	隠ぺい性(級)			3以上	同左
4	施工性			浮き及びはがれがあつてはならない	同左
5	湿潤強度(N/1.5cm)		縦	5.0以上	同左
			横	5.0以上	同左
6	ホルムアルデヒド放散量(mg/L)			0.2以下(※)	同左
7	重金属	砒素	(mg/kg)	3以下	—
		鉛	(mg/kg)	20以下	—
		カドミウム	(mg/kg)	3以下	—
		クロム	(mg/kg)	20以下	—
		水銀	(mg/kg)	2以下	—
8	塩化ビニルモノマー		(mg/kg)	0.1以下	—
9	残留VOC	TVOC	(μg/g)	100以下	—
		TEX芳香族	(μg/g)	10以下	—

(使用原材料)

10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は使用しない。	—
11	可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用。ただしDBPは使用しない。	—
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。	—
13	溶剤	TEX(トルエン、キシレン、エチルベンゼン)は使用しない。	—

※ホルムアルデヒド放散量の0.2mg/L以下は建築基準法のF☆☆☆☆に適合しています。

- 上表は、各規格の規定内容を簡略化して一覧にしたものです。項目1～6は、両規格とも同じです。SV規格は、JISの基本品質に、より安全性を考慮して重金属やVOCなどの規定が加えられています。
- JIS規格・SV規格の内容は、社会情勢の変化によって随時改定されます。
- SV規格の詳細については、壁紙工業会ホームページ(<http://www.svrikaku.gr.jp>)をご参照ください。