抗 菌

●壁紙の表面に付着した細菌の増殖抑制に効果があります。
●清潔で快適な環境作りに役立ちます。
●抗菌壁紙は〈エバール® フィルムラミネートタイプ〉〈抗菌剤コーティングタイプ〉の2種類があります。

■ 抗菌性試験

規定値である[＜0.63]の性能を有しています。

エバール® フィルムラミネートタイプ

	大腸菌		黄色ブドウ球菌		MRSA	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
エバール® フィルムラミネートタイプ	1.2×10^4	＜0.63	1.1×10^4	＜0.63	1.2×10^4	＜0.63
無加工試験片（ポリエチレンフィルム）	1.2×10^4	1.5×10^6	1.1×10^4	3.6×10^4	1.2×10^4	7.6×10^4

［試験方法］JIS Z 2801　保存条件：35℃・相対湿度90％以上

抗菌剤コーティングタイプ

試験菌	接種直後	35°Cで24時間後の生菌数	
		無加工試験片	抗菌剤試験片
大腸菌	4.2×10^5	3.5×10^7	＜0.63
黄色ブドウ球菌	1.8×10^5	1.6×10^5	＜0.63

※「EVAL®」および「エバール®」は株式会社クラレのエチレン - ビニルアルコール共重合樹脂の登録商標です。

汚れ防止

●壁紙工業会制定の汚れ防止壁紙の性能規定に基づき、表面に汚れ防止性能を目的とするフィルムを貼り合わせた壁紙であり、且つ試験結果が4級以上の商品に「汚れ防止」の表示をしています。

■ 汚れ防止性能試験

等級	判定基準	備考
5級	汚れが汚染用グレースケール 5号程度のもの	汚れが残らない
4級	汚れが汚染用グレースケール 4号程度のもの	汚れがほとんど残らない
3級	汚れが汚染用グレースケール 3号程度のもの	やや汚れが残る
2級	汚れが汚染用グレースケール 2号程度のもの	かなり汚れが残る
1級	汚れが汚染用グレースケール 1号またはその程度をこえるもの	汚れが濃く残る

ストレッチ

●下地の動きをカバーし、ひび割れを軽減します。

特殊配合により、壁紙表面の樹脂にストレッチ性があるため、下地の動きをカバーし、
ひび割れの軽減が期待できます。しっかりとした厚みがありますので、不陸隠蔽性にも優れています。