

耐クラック 下地のひび割れをカバー

壁紙の表面層が伸びて下地に追従することで、下地のズレや歪みで生じる軽微なひび割れをカバーします。

作業効率アップ

やわらかく、伸縮性があるため施工性に優れています。さらに特殊配合により、当社一般ビニル壁紙に比べて約20~30%の軽量化を実現。

- 軽量なので天井施工の負担を軽減。
- やわらかく、出入隅の納まりがキレイ。
- 折りジワ、畳みジワがつきにくい。



引っ張り試験 (自社評価試験)



引っ張り試験結果

耐クラック 不燃

変位	1.5mm	2.0mm	2.5mm
耐クラック 不燃	○	○	△~○
一般ビニル壁紙	△~○	×	×

《試験方法》(自社評価試験)

厚紙に両面テープで壁紙を貼った試験片について引っ張り試験を行い、各変位量(1.5/2.0/2.5mm)における壁紙の状態変化(裂け具合)を評価した。引っ張り試験速度: 3mm/min

《判定基準》○軽微な変化 △一部破断 ×破断

耐クラック エアセラピ

変位	2.0mm	2.5mm	3.0mm
耐クラック エアセラピ	○	○	△~○
一般ビニル壁紙	×	×	×

《試験方法》(自社評価試験)

厚紙に両面テープで壁紙を貼った試験片について引っ張り試験を行い、各変位量(2.0/2.5/3.0mm)における壁紙の状態変化(裂け具合)を評価した。引っ張り試験速度: 10mm/min

《判定基準》○軽微な変化 △一部破断 ×破断

抗菌性 抗菌効果でいつも清潔

壁紙の表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制します。抗菌性能については「抗菌」の説明をご参照ください。(35頁)

耐クラック 不燃なら

水はねに 水汚れを弾く

表面の撥水コートが水汚れを弾き、吸収しにくく拭き取りやすい。※汚れ防止壁紙ではありません。表面に撥水剤をコーティングしています。

使用上のご注意

- 長時間付着した汚れ、浸透した汚れは拭き取れません。
- クレヨン、マジックなど油性の汚れは拭き取れません。
- 強く擦ると壁紙表面が傷つき、撥水性能が低下することがあります。
- 汚れ落ち性能を重視される場合は、汚れ防止壁紙をおすすめします。

施工性アップ

撥水コートをしているので、施工時のハケさばきがよく、施工糊も拭き取りやすくなっています。

さらに 耐クラック 不燃 表面強化/ハードタイプなら

傷に 傷がつきにくい

一般ビニル壁紙に比べ引っ掻き傷に強い壁紙です。

表面強化性能については「表面強化/ハードタイプ」の説明をご参照ください。(30頁)

△ 施工上の注意 耐クラック 不燃 表面強化/ハードタイプの施工上の注意は21頁(表面強化・ハードタイプ)をご参照ください。

耐クラック エアセラピなら

臭いに 光のパワーと消臭剤で気になる臭いを24時間吸着・分解。

消臭性能については「エアセラピ」の説明をご参照ください。(25頁)