壁紙の
機能説明

Feature Description
Of Wallcoverings

SPに掲載されている
便利な機能性をご紹介します。

※機能性表示は壁紙サンプルの裏面をご確認ください。

水まわりや子ども部屋におすすめ

撥水コート

100点掲載

汚れが付きにくく、毎日のお手入れが簡単。
水まわりにも安心してご使用いただけます。



水分をはじく　　水滴が全体に広がる

■汚れ落ち性能試験

[試験方法] 壁紙工業会制定 汚れ防止壁紙性能試験に準ずる。汚染物を付着させ、24時間後、拭き取ったものを目視で評価。

※付着後、長時間が経過した汚れ、浸透した汚れは拭き取りできません。※クレヨンやマジック等の油性汚れは、拭き取りにくくなります。※強く拭き取りしたり、繰り返し拭き取りしたりすると、撥水性能が低下します。※商品によって汚れ落ち性能は異なります。

クレヨン



サインペン



撥水コートの方が汚れが付きにくく、きれいに拭き取りをすることができます。

トイレや洗面所など清潔に保ちたい空間に

抗　菌

100点掲載

細菌の繁殖を抑制するので、
水まわりや小さなお子さまのお部屋にも最適です。

■抗菌性能試験

[試験方法] 壁紙工業会制定 抗菌性能試験に準ずる。
試験開始から24時間後の生菌数「0.63未満」を基準とする。

試験菌	接種直後	35°で24時間後の生菌数	
		無加工試験片	抗菌剤試験片
菌A	4.2×10^{5}	3.5×10^{7}	＜0.63
菌B	1.8×10^{5}	1.6×10^{5}	＜0.63

※抗菌壁紙を使用することで、清掃等のメンテナンスが必要なくなるものではありません。
※壁紙表面の菌の増殖を抑える効果はありますが、菌の発生や感染を予防するものではありません。
※壁紙表面に汚れが付着している場合、抗菌性を十分に発揮できない可能性があります。

SP掲載の全点に嬉しい機能が標準装備

防カビ

掲載品全点

カビの発生と繁殖を抑え、快適なお部屋をつくります。

■防カビ性能試験

防カビ表示の壁紙は、下表の「0」の性能を有しています。

[試験方法] 壁紙工業会制定 防かび壁紙性能試験に準ずる。一般的なかび（黒かび、青かび等）5種類を壁紙表面に付着させ、28日後の発育状態を顕微鏡と目視にて観察し、評価「0」の性能を有することを基準とする。

菌糸の発育	結果の表示
肉眼及顕微鏡下でかびの発育が認められない	0
肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる	1
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満	2
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上～50%未満	3
菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の50%以上	4
菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている	5

※かびは壁紙だけで防ぐことはできません。建物の構造や室内環境に影響されます。
常に換気を心がけ、風通しを良くして、湿度の上昇を抑えてください。

階段や玄関ホールなど広い空間に

ストレッチ

22点掲載

特殊配合により、壁紙表面の樹脂にストレッチ性があるため、
下地の動きをカバーし、ひび割れの軽減が期待できます。

■ストレッチ性能試験

[試験方法] 基材に施工糊で壁紙を貼り付けた試験片を用いて
引張試験（引張速度3mm/min）を行い、壁紙の状態変化を評価する。

※上記試験結果は実測値であり、ひび割れが起こらないことを
保証するものではありません。

2mm引っ張っても
破断していない

	ストレッチ	一般ビニル壁紙
変位1.5㎜	○：変化軽微	○：変化軽微
変位2.0㎜	○：変化軽微	×：破断

人の出入りが多くキズが気になる場所に

表面強度アップ

56点掲載

キズがつきにくい表面構造で、物がぶつかったときに起こりやすい
壁紙表面のキズや剥がれを軽減。長く美観を維持できます。

■表面強度性能試験

[試験方法] 学振式摩擦試験機に金属ツメ（荷重200g）を取り付け、5回往復させた後、試験片表面のキズつき度合いを目視にて評価する。

※表面にキズが付かないことを
保証するものではありません。

表面強度アップ	一般ビニル壁紙
評価3級相当： 少しキズが見られる	評価1～2級： 表面が破れ裏打紙が見える

天井施工がラクで運搬や搬入もスムーズ

軽　量

23点掲載

軽量配合のため、天井施工がラクラク。さらに運搬・搬入時や
貼りかえの際も負担を軽減できるエコロジーな壁紙です。

■従来品と比べ約15%軽量化

※当社比



階段や玄関ホールなど広い空間に

ストレッチ

22点掲載

特殊配合により、壁紙表面の樹脂にストレッチ性があるため、
下地の動きをカバーし、ひび割れの軽減が期待できます。

■ストレッチ性能試験

[試験方法] 基材に施工糊で壁紙を貼り付けた試験片を用いて
引張試験（引張速度3mm/min）を行い、壁紙の状態変化を評価する。

※上記試験結果は実測値であり、ひび割れが起こらないことを
保証するものではありません。

2mm引っ張っても
破断していない

	ストレッチ	一般ビニル壁紙
変位1.5㎜	○：変化軽微	○：変化軽微
変位2.0㎜	○：変化軽微	×：破断

人の出入りが多くキズが気になる場所に

表面強度アップ

56点掲載

キズがつきにくい表面構造で、物がぶつかったときに起こりやすい
壁紙表面のキズや剥がれを軽減。長く美観を維持できます。

■表面強度性能試験

[試験方法] 学振式摩擦試験機に金属ツメ（荷重200g）を取り付け、5回往復させた後、試験片表面のキズつき度合いを目視にて評価する。

※表面にキズが付かないことを
保証するものではありません。

表面強度アップ	一般ビニル壁紙
評価3級相当： 少しキズが見られる	評価1～2級： 表面が破れ裏打紙が見える

天井施工がラクで運搬や搬入もスムーズ

軽　量

23点掲載

軽量配合のため、天井施工がラクラク。さらに運搬・搬入時や
貼りかえの際も負担を軽減できるエコロジーな壁紙です。

■従来品と比べ約15%軽量化

※当社比